

## 产品介绍

TZ-600是具有高硬度的一种硅胶泡棉，具有更优异的耐久性和密封性。用于保护户外通信、照明和电子器件免受风雨、尘、火的侵蚀影响。相较而言，比中等硬度的硅胶泡棉产品有更高的撕裂和拉伸强度。厚度选择广泛、易于加工。

## 产品特点

- 0.8~25.4mm丰富的厚度选择
- 良好的抗压缩形变、回弹性和抵抗应力松弛能力，降低了维护成本
- 在紫外线、臭氧、高低温等极端环境下性能稳定
- UL94 V-0级别的阻燃性能

## 典型应用

- 环境密封
- 用于更高要求耐受力和高闭合力的垫圈
- 在高温下，对一致性和均匀性有严格要求的垫圈

## 产品规格

- 基材：无基材或带定制基材
- 卷材：产品尺寸按客户要求定制
- 形状：可模切成各种形状
- 背胶：无背胶、单面或双面背胶

## 储存条件

不带胶：

- 温度：10°C~35°C
- 相对湿度：40%~70%

带胶：

- 温度：18°C~30°C
- 相对湿度：45%~55%

## 产品规格

基本性能	测试方法	典型值
产品		TZ-600
颜色	目测	灰色，黑色
密度 (kg/m <sup>3</sup> )	ASTM D1056	550
厚度 (mm) 公差 (%)	ASTM D374/D374M /	0.8~25.4 ±10
压缩永久变形 (%) (最大值, 50%, 100°C)	ASTM D1056	<5
25%压缩反弹应力 (kPa)	ASTM D1056	150
拉伸强度 (kPa, 最小)	ASTM D412	600
断裂伸长率 (% , 最小)	ASTM D412	90
吸水率 (%)	ASTM D1056	3
导热系数 (W/(m·K))	ASTM E1461	0.080
击穿电压 (kV/mm)	ASTM D149	4.50
体积电阻率 (Ω·cm)	ASTM D257	>10 <sup>12</sup>
阻燃等级	UL 94	V-0
推荐使用温度 (°C)	SAE J-2236	-55~200

注：以上数据为总体测试的平均值，可以联系我司提供更多的产品信息。

## 保质期

- 不带胶：10年
- 带胶：根据胶的种类

## 储存运输

- 常温下原包装储存
- 远离明火
- 按一般化学品搬运、运输
- 本品为无毒非危险品

该资料中所包含的真实可靠的数据信息旨在协助您采用泰亚硅胶泡沫材料进行的设计，基于我们目前的认知和经验确定的产品应用范围，无意且不构成任何明示的或隐含的担保，包括对商品适销性、适用于特别目的等任何担保，亦不保证用户可在特定用途中达到本资料中显示的结果。对于范围之外的应用，或者是不同条件和环境下的使用，产生的结果泰亚将不负任何责任。因此我们强烈建议用户在使用之前应确定泰亚硅胶泡沫材料的适用性。